



BOLETIN TECNICO

DAP Inc.

2400 Boston St., Suite 200
Baltimore, MD 21224
410-675-2100
800-543-3840
www.dap.com

Nivelador para piso de concreto BONDEX® de DAP® - Mezcla seca

Revisado: 5/3/05

- **Contiene cemento Pórtland**
- **Nivela superficies ásperas y desniveladas**
- **Puede utilizarse para reparar**

Identificación de la compañía:

Fabricante: DAP Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224
Información para el uso: LÍNEA DE ASISTENCIA DE DAP: Llame al 888-DAP-TIPS de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. hora del Este
Solicite información: 800-327-3339
Número de fax: 410-534-2650
También visite la página Web de DAP: www.dap.com.

Descripción del producto:

El nivelador para pisos de concreto de DAP® está diseñado para usarse con el aditivo nivelador de pisos y líquido adherente DAP®/Bondex® para crear una capa de fondo que nivele el concreto, albañilería y contrapisos de madera en interiores o exteriores. Puede usarse para rellenar peldaños de albañilería, concreto, aceras y piedras para bordillos. El nivelador para pisos de concreto de DAP es ideal para pisos de patio y jardín. Una vez que haya secado totalmente soportará las temperaturas bajo cero.

* Para obtener más información, por favor refiérase al boletín técnico del aditivo nivelador de pisos y líquido adherente de DAP

Sugerencias de uso:

Para nivelar contrapisos de concreto, mampostería y madera.

Preparación de la superficie y aplicación del producto:

- La superficie debe estar estructuralmente en buenas condiciones, limpia y sin polvo, suciedad, pintura, partículas de jabón, aceite, adhesivos, grasas, químicos para secar concreto y otros materiales extraños.
- Limpie las superficies con un paño húmedo y clave nuevamente cualquier tabla de madera suelta del piso antes de aplicar el producto
- En un envase limpio agregue, según las proporciones indicadas, el nivelador para pisos de concreto DAP® al líquido adherente y aditivo nivelador para pisos DAP®/Bondex®. No mezcle más material del que utilizará en 45 minutos.
- No use la mezcla una vez que secó.
- Aplique una capa delgada de la mezcla para rellenar las áreas rasgadas, depresiones, y grietas en superficies de substrato. Con un esparcidor calibrado o palustre nivele y alise hasta obtener bordes

homogéneos.

- Para las reparaciones mayores que 1/2 pulgada de grosor, aplique dos capa; deje secar la primera antes de aplicar la segunda capa. No sobrepase la espátula demasiado. No use este producto para reparaciones mayores que 1 pulgada de grosor.

Para obtener mejores resultados:

- Si desea pintar, siempre utilice una pintura de látex de buena calidad o pintura de albañilería para brindar un acabado profesional.

Proporciones para mezclar y cobertura:

Nivelador seco para piso

5 libras
25 libras

Líquido adherente

1 Pinta
2,5 cuartos

Cobertura a 1/8 de pulgada de grosor

5 pies cuadrados
25 pies cuadrados

Características físicas y químicas:

Tiempo de uso:	45 minutos			
Tiempo de endurecimiento:	De 3 a 4 horas (Permita un tiempo de secado de al menos 24 horas antes de instalar el revestimiento para pisos)			
Secado final:	28 días			
Congelación:	Aditivo estable por 5 ciclos a 0°F			
Resistencia compresiva	7 días 2240 PSI			
	28 días 4500 PSI			
Temperatura para la aplicación	+ 40°F			
Limpieza:	Con agua inmediatamente después de usar.			
Caducidad:	1 año			
Paquete:	UPC	Tamaño	Color	Envase
	10414	5 libras	Gris	Barril
	10416	25 libras	Gris	Bolsa
MSDS No. (Ficha de datos de seguridad de material, por sus siglas en inglés)	00071028001			

Limpieza:

Lave las herramientas inmediatamente con agua antes de que el producto se haya secado. El material endurecido deberá rasparse o desechado.

Seguridad:

Consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS, por sus siglas en inglés) para obtener información sobre las medidas de seguridad. Puede solicitar una MSDS visitando nuestra página Web: www.dap.com, o llamando al 888-DAP-TIPS.

Información sobre la garantía:

Si usted no está completamente satisfecho con el rendimiento de este producto cuando lo ha usado tal como se indica, devuelva el envase usado con el recibo de venta a DAP Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Suite 200, Baltimore, MD 21224, para el reemplazo del producto o reembolso por el precio pagado. DAP no se hace responsable por daños incidentales o consiguientes.