



# Boletín Técnico

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224  
Teléfono: 410-675-2100 o 800-543-3840

Revisado: 10/17/06

## Cemento de Anclaje de Sujeción Rápida DAP®/Bondex®

- Para anclaje de pernos, postes y accesorios
- Se fija en 15 minutos
- Permanente
- Fácil de aplicar

**Paquete:** 5 lbs. (2,26 kg), 10 lbs. (4,53 kg)  
**Color:** Gris  
**Número UPC:** 70798 32086, 32090

### Identificación de la compañía:

Fabricante: DAP Inc., 2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224  
Información para el uso: LÍNEA DE ASISTENCIA DE DAP: Llame al 888-DAP-TIPS de  
9:00 am a 7:00 pm hora del Este  
Solicite información: 800-327-3339  
También visite la página de Internet de DAP: [www.dap.com](http://www.dap.com).

### Descripción del producto:

**El cemento de anclaje de sujeción rápida DAP®/Bondex®** es un cemento vertible, de fraguado rápido, no encogible y que se usa para fijar pernos, postes, barandas, equipos pequeños, cercas, columnas o anclajes no estructurales a concreto. Se fija en 15 minutos adquiriendo una consistencia dura y se expande rellenando todos los agujeros adhiriéndose bien en su lugar. Cuando está completamente seco, el cemento puede ser más resistente que el concreto original. Para usar en interiores y exteriores.

### Sugerencias de uso:

*Ideal para:*

- Pernos
- Postes
- Barandas
- Equipos pequeños
- Cercas
- Columnas
- Anclajes no estructurales a concreto

### **Preparación de la superficie y aplicación del producto:**

**Preparación de la superficie:** La superficie debe estar libre de materiales sueltos, grasa y polvo. Cincele o taladre el área para poder sostener cómodamente el objeto a anclar. Asegúrese de que el agujero sea lo suficientemente grande para que el cemento corra fácilmente alrededor del mismo. Raspe el excedente y las partículas sueltas con el cepillo de alambre. Sacuda el polvo del agujero.

**Mezcla:** En un envase limpio, mezcle 2 partes de polvo por una parte de agua (por volumen). (Se debe obtener una consistencia no muy espesa). El usar demasiada agua reduce la fuerza del cemento. Mezcle sólo lo necesario para realizar el trabajo requerido; el cemento de anclaje se fija adquiriendo una consistencia dura en 15 minutos o menos.

**Aplicación:** Coloque el perno, gancho, etc. en el agujero cincelado o perforado y vierta el cemento de anclaje. Nivélelo con la superficie circundante. Sostenga en el lugar hasta que el material se endurezca. Para el caso de superficies verticales, mezcle el producto con agua hasta obtener una consistencia tipo masilla. Empuje hacia la abertura circundando el objeto de metal.

### **Características físicas y químicas:**

Tiempo de aplicación:	De 10 a 5 minutos
Tiempo de endurecimiento:	15 Minutos
Secado final:	28 días
Cobertura:	Este paquete de 5 libras cubrirá agujeros equivalentes a 60 pulgadas cúbicas. Este paquete de 10 libras cubrirá agujeros equivalentes a 120 pulgadas cúbicas.
Número del MSDS:	00071088 001

### **Limpieza:**

Limpie de inmediato el material no curado con agua. El producto cuando está seco debe rasparse o cortarse. Lávese la piel y las herramientas inmediatamente con agua y jabón después de aplicar el producto.

### **Seguridad:**

Consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS). Puede solicitar una ficha MSDS visitando nuestra página de Internet: [www.dap.com](http://www.dap.com), o llamando al 888-DAP-TIPS.

### **Satisfacción Garantizada:**

Si usted no está satisfecho con el rendimiento de este producto cuando lo ha usado tal como se indica, devuelva el envase usado con el recibo de venta a DAP Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Suite 200, Baltimore, MD 21224, para el reemplazo del producto o el reembolso por el precio pagado. DAP no será responsable por daños fortuitos o imprevistos.