



# BOLETIN TECNICO

**DAP Inc.**

2400 Boston St., Suite 200  
Baltimore, MD 21224  
410-675-2100  
800-543-3840  
[www.dap.com](http://www.dap.com)

## Masilla de estuco de DAP® - Mezcla seca

Revisado: 5/3/05

- Duradera y permanente
- Texturizada
- Fácil de manejar y pintar

### Identificación de la compañía:

Fabricante: DAP Inc.  
Comercializado por: DAP Inc., 2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224  
Información para el uso: LÍNEA DE ASISTENCIA DE DAP: Llame al 888-DAP-TIPS de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. hora del Este  
Solicite información: 800-327-3339  
Número de fax: 410-534-2650  
También visite la página Web de DAP: [www.dap.com](http://www.dap.com).

### Descripción del producto:

La masilla de estuco de DAP® puede utilizarse para reparar orificios y grietas de gran tamaño en superficies de estuco en interiores y exteriores. Su fórmula fácil de mezclar se fusiona naturalmente con el estuco existente, brindando un acabado profesional.

### Sugerencias de uso:

*Ideal para reparar orificios y grietas de gran tamaño en superficies de estuco.*

### Preparación de la superficie y aplicación del producto:

- La superficie debe estar limpia, seca y sin suciedad, cera, polvo ni desprendimientos de pintura y yeso.
- En un contenedor limpio y lleno de agua, añada masilla de estuco; mezcle 4 partes de polvo con una parte de agua por volumen. Remueva la mezcla hasta obtener una consistencia homogénea. Deje que la mezcla se fije por 15 minutos luego vuelva a revolver hasta que obtenga una consistencia homogénea. No mezcle más material del que utilizará en 1 o 2 horas. Deseche el material que haya comenzado a endurecerse.
- Aplique la masilla de estuco con una espátula o palustre limpio. Para los rellenos mayores que 1/4 de pulgada de profundidad, aplique 2 o más capas, dejando secar la primera antes de aplicar la segunda. Utilice una paleta de goma para mezclar la masilla con la superficie de estuco existente.

NOTA: Consulte las recomendaciones del fabricante de la pintura antes de decorar.

### Características físicas y químicas:

Tiempo de uso: Entre 2.5 a 2 horas  
Tiempo de endurecimiento: Entre 2.5 a 4 horas  
Secado final: 3 días

Paquete:	<u>UPC</u>	<u>Tamaño</u>	<u>Envase</u>	<u>Color</u>
	10510	6.5 lb.	Caja	Blanco
	10502	25 lb.	Bolsa	Blanco

Proporciones para mezclar  
y cobertura:

<u>Reparador de estuco</u>	<u>Agua</u>	<u>Cobertura:</u>
6,5 lb.	1 pt.	2 ½ -3 pies cuadrados con un ¼ de pulgada de espesor
25 lb.	5 pt.	10 ½ -12 pies cuadrados con un ¼ de pulgada de espesor

MSDS No. (Ficha de datos de seguridad de material, por sus siglas en inglés) 00071151001

NOTA: Estas cantidades son aproximadas y pueden variar dependiendo de las condiciones de la aplicación.

**Limpieza:**

Lave la piel y las manos con agua y jabón. Raspe o lije el material endurecido.

**Seguridad:**

Consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS, por sus siglas en inglés) para obtener información sobre las medidas de seguridad. Puede solicitar una MSDS visitando nuestra página Web: [www.dap.com](http://www.dap.com), o llamando al 888-DAP-TIPS.

**Información sobre la garantía:**

Si usted no está completamente satisfecho con el rendimiento de este producto cuando lo ha usado tal como se indica, devuelva el envase usado con el recibo de venta a DAP Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Suite 200, Baltimore, MD 21224, para el reemplazo del producto o reembolso por el precio pagado. DAP no se hace responsable por daños incidentales o consiguientes.