



BOLETIN TECNICO

DAP Inc.

2400 Boston St., Suite 200
Baltimore, MD 21224
410-675-2100
800-543-3840
www.dap.com

DAP® WEBPATCH™ 90

Revisado: 7/08/05

- Para rellenar grietas, agujeros e pequeños desperfectos en contrapisos.
- El parche no se encoge y se fija en 20-30 minutos
- También puede utilizarse para reparar paneles de yeso y yeso

Identificación de la compañía:

Fabricante: DAP Inc.
Comercializado por: DAP Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224
Información para el uso: LÍNEA DE ASISTENCIA DE DAP: Llame al 888-DAP-TIPS de 9:00 am a 7:00 pm hora del Este
Solicite información: 800-327-3339
Número de fax: 410-534-2650
También visite la página Web de DAP: www.dap.com.

Descripción del producto:

DAP® Webpatch™ 90 puede usarse para reparar pisos, paredes y otras superficies que estén preparadas para un acabado decorativo. Rellena grietas y agujeros creando una superficie suave y nivelada. Se adhiere a paneles de yeso, madera, concreto y albañilería. Cuando se mezcla adecuadamente, WEBPATCH™ 90 proporciona un fraguado rápido que no se agrietará.

Sugerencias de uso:

Para rellenar grietas, agujeros e pequeños desperfectos en contrapisos, techos y paredes.

Nota: Webpatch 90 nunca debe usarse como superficie protectora. Cuando se utiliza en contrapisos, debe cubrirse con un revestimiento para pisos aceptable como una alfombra o laminados. Cuando se utiliza para reparar yeso o paneles de yeso, se recomienda colocar una pintura base para obtener una superficie uniforme antes de colocar el revestimiento. Siempre utilice una pintura de buena calidad a base de aceite o látex para proporcionar un acabado profesional.

Preparación de la superficie y aplicación del producto:

- **CONSEJOS PARA LA INSTALACION:** Siempre use agua limpia y fría. Aligerar la mezcla con agua antes de esparcir, hasta obtener la consistencia deseada. Recuerde que se recomienda usar una mezcla más espesa para rellenar áreas grandes; pero, para rellenar áreas pequeñas utilice una mezcla diluida. Mantenga todas las herramientas limpias ya que cualquier residuo acelerará el tiempo de secado de la nueva mezcla.
- **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** Asegúrese de que todos los contrapisos estén sobre, en o debajo del nivel del suelo, firmes, secos, limpios y sin suciedad, polvo, cera, pintura ni materiales extraños. Los pisos de concreto deben estar completamente curados (no menos que 28 días después del vaciado) y sin excedente de humedad, alcalinidad y presión de agua. Realice pruebas estándares de humedad y alcalinidad. La medida más confiable es la prueba del cloruro de calcio. **Nota:** Es responsabilidad del contratista del piso determinar la sequedad de todos los contrapisos de concreto antes de instalar el revestimiento de pisos.

- **INDICACIONES PARA MEZCLAR:** En un envase con agua añada Webpatch™ 90 de DAP®, mezclando una proporción de tres partes de polvo y una parte de agua. No mezcle más material del que utilizará en los próximos 15 minutos. Una vez mezclado el material se secará dentro de 20 a 30 minutos.
- **APLICACIÓN:** Con una capa delgada de Webpatch™ 90 de DAP®, rellene todas las áreas quebradas, depresiones y grietas en la superficie del sustrato. Asegúrese que el área esté “bien húmeda” uniforme y en condiciones para obtener una buena adhesión. Nivele y suavice los bordes. Para reparaciones mayor que 1/2 pulgada de grosor, sin que excedan 1 pulgada, aplique dos capas dejando que la primera capa seque antes de aplicar la segunda. ¡No sobrepase la espátula demasiado!

Guía para la aplicación del sustrato

Sustratos	Interiores	Exteriores
Superficies cementicias	•	
Baldosa VCT para piso	•	
Adhesivo usado reducido		
Láminas de baldosas en relieve		
Base de piso de madera contrachapada	•	
Baldosa/pavimento continuo/mármol		
Tabla de yeso/tabla verde	•	
Laminados		
Tabla de partículas/Lauan/plancha de madera prensada	No se recomienda ningún producto	
Expansión	Para usar sobre estos sustratos	

Características físicas y químicas:

Vida útil	de 3 a 15 minutos.
Tiempo de uso:	de 15 a 20 minutos.
Secado inicial:	20 minutos
Secado final:	El revestimiento para piso puede aplicarse después de pasados 40 minutos.
Secado final:	3 días
Resistencia compresiva	2400 psi en 3 días
Limpieza:	Con agua tibia inmediatamente después de usar.
Caducidad:	1 año si se almacena, bien cerrado, en el paquete original

Paquete:

<u>UPC</u>	<u>Tamaño</u>	<u>Color</u>	<u>Envase</u>
10314	4 lb.	Beige	Barril
10316	8 lb.	Beige	Barril
63050	25 lb.	Beige	Bolsa
63057	32 lb.	Beige	Cubo
63055	50 lb.	Beige	Bolsa

MSDS No. (Ficha de datos de seguridad de material, por sus siglas en inglés) 00071162001

Proporciones para mezclar y cobertura (pies cuadrados):

<u>Webpatch</u>	<u>Agua</u>	<u>1/16" grosor</u>	<u>1/8" grosor</u>
1 lb.	5 oz.	3-3 1/2	1 1/4-1 3/4
4 lb.	20 oz.	12-14	5-7
8 lb.	2 1/2 pts	24-28	10-14
25 lb.	4 cts.	75-80	30-45
32 lb.	5 cts.	96-104	40-56
50 lb.	8 cts.	150-160	60-90

Limpieza:

Lave la piel y las manos con agua y jabón. Lave las herramientas con espíritu de alcohol.

Seguridad:

Consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS, por sus siglas en inglés) para obtener información sobre las medidas de seguridad. Puede solicitar una MSDS visitando nuestra página Web: www.dap.com, o llamando al 888-DAP-TIPS.

Información sobre la garantía:

Si usted no está completamente satisfecho con el rendimiento de este producto cuando lo ha usado tal como se indica, devuelva el envase usado con el recibo de venta a DAP Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Suite 200, Baltimore, MD 21224, para el reemplazo del producto o reembolso por el precio pagado. DAP no se hace responsable por daños incidentales o consiguientes.

Webpatch™90 es una marca registrada de Bostik Findlay, Inc., Wauwatosa, WI.